

BM 60

masa samopoziomująca

Posadzkowa, samopoziomująca masa cementowa, wzbogacona tworzywami sztucznymi do wyrównywania podłoża szczególnie pod okładziny ceramiczne. Od 2 do 20mm grubości warstwy.

Samopoziomująca, rozplywna

Wysoka wytrzymałość

Bardzo wydajna i łatwa w obróbce

Na ogrzewane powierzchnie podłogowe

Do wewnątrz

Bardzo dobra przyczepność do podłoża

Do 20mm grubości

Możliwość chodzenia po 6h



ZASTOSOWANIE

BM60 jest to samopoziomująca, rozplywna masa cementowa wzbogacona tworzywami sztucznymi do tworzenia gładkich i poziomych powierzchni, pod wszelkiego rodzaju okładziny podłogowe: parkiety, wykładziny dywanowe, linoleum, PCV, a przede wszystkim pod okładziny ceramiczne. Położenie płytek ceramicznych na posadzce wykonanej z BM60 zwiększa przyczepność kleju do podłoża. Dzięki wysokiej trwałości na zmiany temperaturowe BM 60 doskonale nadaje się na ogrzewane powierzchnie podłogowe. Do zastosowania na podłoża cementowe: beton, jastrych cementowy itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno spełniać następujące wymagania: musi być nośne, mocne, wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed przystąpieniem do prac podłoże powinno być pozbawione substancji zmniejszających przyczepność (np. kurz, olej, wosk oraz inne substancje antyadhezyjne). Podłoże należy zagruntować gruntem BG200 lub BG220. Wszystkie podłoża powinny być suche i mieć co najmniej 28 dni od wykonania. Jastrychy cementowe maksymalnie mogą mieć 2% wilgotności.

PRZYGOTOWANIE MASY

Do czystego pojemnika wlać 5,25 a 5,50 l czystej, zimnej wody, a następnie wsypać zawartość opakowania 25kg. Całość mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać tak długo, aż powstanie masa o jednorodnej konsystencji pozbawiona grudek. Po czasie dojrzewania który wynosi 3minuty należy jeszcze raz wszystko zamieszać.

NANOSZENIE MASY

Gotową masę BM60 wylewamy równomiernie na podłogę i rozprowadzamy za pomocą rakli lub kielni, podczas jednego cyklu roboczego na odpowiednią grubość. Po wylaniu masy należy ją przewalcować walcem kolczastym w celu zlikwidowania pęcherzyków powietrza. Materiał należy rozprowadzić w ciągu 30min po tym czasie materiał nie nadaje się do ponownego użytku. Aby uniknąć widocznych przerw technologicznych na posadzce, prace zaleca się wykonywać bez przerwy. W miejscach styku ścian i posadzki należy wykonać spoiny trwale elastyczne. Szczeliny dylatacyjne powinny być poprowadzone na powierzchni nie większej niż 40m² oraz powinny być odtworzone w warstwie masy BM60.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza: +5 do + 30 °C

Temperatura podłoża: +5 do + 30 °C

Wilgotność względna powietrza ≤ 80%

Obniżenie temperatury powietrza i podłoża poniżej +5°C w pierwszych godzinach po aplikacji jest niedopuszczalne. W wysokiej wilgotności i niskiej temperaturze zaprawa dłużej wiąże.

ZUŻYCIE:

Okolo 1,6 kg/m²/mm

CZAS OBRÓBK

Przy temperaturze +20°C okolo 30min

WIĄZANIE ZAPRAWY

- dopuszczalna do ruchu pieszego po ok. 6h

- układanie płytek po ok. 24h

GĘSTOŚĆ

1,9 kg/l (świeżej zaprawy)

PRZECHOWYWANIE

9 miesięcy od daty produkcji, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem.



Complex Sp. z o.o.
ul. Niedziałkowskiego 5/4, 45-085 Opole
tel. 77 469 52 36, fax 77 544 60 63

12

PN-EN 13813 CT-C30-F7

Materiał na bazie cementu przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego wewnątrz obiektów budowlanych

SAMOPZOZIOMUJĄCA MASA CEMENTOWA BM 60

Reakcja na ogień	Klasa F
Wytrzymałość na zginanie	F7
Wytrzymałość na ściskanie	C30
Odporność na ścieranie	NDP
Przepuszczalność wody	NDP
Przepuszczalność pary wodnej	NDP
Izolacyjność akustyczna	NDP
Dźwiękochłonność	NDP
Substancje niebezpieczne	NDP
Opór cieplny	NDP
Odporność chemiczna	NDP



Niebezpieczeństwo
WE 266-043-4

H315 Działa drażniąco na skórę
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych

P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy

P303 + P361 + P353 W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.